

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 86101341.5

22 Anmeldetag: 03.02.86

51 Int. Cl.⁴: **C 09 B 57/04**
 //C09D11/02, C09D1/00,
 C08K5/34

30 Priorität: 05.02.85 DE 3503776

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 13.08.86 Patentblatt 86/33

84 Benannte Vertragsstaaten:
 CH DE FR GB IT LI

71 Anmelder: BASF Aktiengesellschaft
 Carl-Bosch-Strasse 38
 D-6700 Ludwigshafen(DE)


72 Erfinder: Lotsch, Wolfgang, Dr.
 Stettiner Strasse 32
 D-6711 Beindersheim(DE)

72 Erfinder: Bock, Gustav, Dr.
 Waldstrasse 16
 D-6730 Neustadt(DE)

72 Erfinder: Neumann, Peter, Dr.
 Franz-Schubert-Strasse 1
 D-6908 Wiesloch(DE)

54 Bis-isoindolinpigmente und ihre Verwendung.

57 Neue Bis-isoindolinpigmente der Formel (I)



in der A für gleiche oder verschiedene Reste einer methylen-aktiven Verbindung und B für einen zweiwertigen Rest stehen und worin die Ringe L gegebenenfalls substituiert sind.


Die Pigmente eignen sich aufgrund ihrer guten Echtheiten für die verschiedensten Anwendungen, z.B. zum Pigmentieren von Kunststoffen, von Druckfarben und Lacken.

EP 0 190 692 A2

BEST AVAILABLE COPY

Bis-isoindolinpigmente und ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft Bis-isoindolinpigmente der Formel (I)



5 in der

A für gleiche oder verschiedene Reste einer methylenaktiven Verbindung und


B für einen zweiwertigen Rest stehen und worin die Ringe L gegebenenfalls substituiert sind.


10

Die Ringe L sind gegebenenfalls 1-, 2-, 3- oder 4-fach substituiert, z.B. durch Halogen, vorzugsweise Chlor und Brom, C₁- bis C₆-Alkyl, insbesondere Methyl und Ethyl, C₁- bis C₆-Alkoxy wie Methoxy und Ethoxy, Carboxy, Nitro und/oder Carbamoyl.


15

Die Reste A= entsprechen den Formeln (II) bis (VIb):





(VIa) oder



(VIb).


In der Formel (II) steht R¹ für einen die Methylengruppe aktivierenden Rest, z.B.

für Cyan;


für gegebenenfalls durch C₁- bis C₆-Alkyl, Benzyl, Naphthyl oder Phenyl substituiertes Carbamoyl, wobei Phenyl, Benzyl, Naphthyl noch weiter z.B. durch Chlor, Brom, C₁- bis C₆-Alkyl, C₁- bis C₆-Alkoxy, Nitro, Trifluormethyl, C₁- bis C₆-Alkylcarbonyl, insbesondere durch Acetyl, Cy., C₁- bis C₆-Alkylamino, Benzoylamino, Phthalimidyl, Carbamoyl oder C₁- bis C₆-Alkoxy carbonyl substituiert sein können;

10 für C₁- bis C₆-Alkylcarbonyl, vorzugsweise Acetyl; für Benzoyl, für C₁- bis C₆-Alkoxy carbonyl, Benzyloxycarbonyl oder Phenoxy carbonyl, wobei Benzoyl, Benzyl und Phenoxy gegebenenfalls durch Halogen wie Chlor oder Brom, Nitro, C₁- bis C₆-Alkyl, C₂- bis C₇-Alanoyl-amino oder Phthalimidyl substituiert sind;


15 für gegebenenfalls durch Halogen, insbesondere Chlor oder Brom Nitro, Cyan oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl; oder für einen heterocyclischen Rest der Formeln




(VIIa)



(VIIb)



(VIIc)



(VIId).


Die Ringe M in den Formeln (VIIa) bis (VIId) können noch substituiert sein, z.B. durch Halogen, wie Chlor oder Brom; Nitro; C₁- bis C₆-Alkyl und/oder C₁- bis C₆-Alkoxy, vorzugsweise durch Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Methoxy oder Ethoxy.


5

In den Formeln (III) bis (VIb) haben die Reste R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, p und q die folgende Bedeutung:

- 10** R² unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁- bis C₆-Alkyl; gegebenenfalls durch Halogen wie Chlor oder Brom, C₁- bis C₆-Alkyl, C₁- bis C₆-Alkoxy oder Nitro substituiertes Phenyl; α - oder β -Naphthyl;
- R³ C₁- bis C₆-Alkyl, vorzugsweise Methyl; Amino; Benzoylamino; Carbamoyl oder C₁- bis C₆-Alkoxycarbonyl;
- 15** R⁴ C₁- bis C₆-Alkyl; C₁- bis C₆-Alkoxy; Halogen, vorzugsweise Chlor oder Nitro;
- p 0, 1 oder 2;
- z 0 oder 1;
- R⁵ Wasserstoff oder C₁- bis C₆-Alkyl, vorzugsweise Methyl;
- R⁶ Halogen, vorzugsweise Chlor oder Nitro; und
- 20** q 0, 1, 2, 3 oder 4.


Als zweiwertige Reste -B- kommen im einzelnen z.B. in Betracht:






VIII


1)




m)




(VIIIIn),




(VIIIIo),




(VIIIIp),




(VIIIIq),




(VIIIIr),




(VIIIIs),



(VIIIIt),




(VIIIYu) oder



(VIIIiv),

wobei die Benzol- und Naphthalinringe gegebenenfalls durch Halogen, wie Chlor oder Brom, Nitro, C₁- bis C₆-Alkyl und/oder C₁- bis C₆-Alkoxy substituiert sind. Vorzugsweise sind die Ringe unsubstituiert oder durch Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Methoxy und/oder Ethoxy substituiert.


Bevorzugt sind Bis-isoindolinpigmente der Formel (IX)



in der


A¹ für gleiche oder verschiedene Reste der Formel

5




und

B¹ für




worin R⁷ Cyan, Carbamoyl, C₁- bis C₄-Alkylcarbamoyl, Phenylcarbamoyl, wobei der Phenylrest gegebenenfalls durch Chlor, Brom, C₁- bis C₄-Alkyl, Nitro, C₁- bis C₄-Alkoxy oder C₁- bis C₄-Alkoxy-carbonyl substituiert ist,

10




und worin M die oben angegebene Bedeutung hat.

Besonders bevorzugt sind Bis-isoindolinpigmente der Formel (X)



15 in der A² für gleiche oder verschiedene Reste der Formeln




und B^2 für gegebenenfalls durch Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, Chlor oder Brom substituiertes 1,4- oder 1,3-Phenylen stehen und worin R^B Cyan, Carbamoyl, N-Methylcarbamoyl, N-Ethylcarbamoyl oder durch Chlor, Brom, Methyl, Methoxy oder Carbomethoxy substituiertes Phenylcarbamoyl

5 bedeutet.

Von besonderem Interesse sind die Verbindungen der Formeln (I), (IX) und (X), bei denen beide A, A^1 bzw. A^2 gleich sind.

10 Ganz besonders hervorzuheben sind Bis-isoindolinpigmente der Formel (XI)



worin R^9 für Methyl oder Ethyl, R^{10} für Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy oder Chlor und n für 0, 1 oder 2 stehen und wobei bei $n=2$ die Reste R^{10} gleich oder verschieden sein können.

15

Als C_1 - bis C_6 -Alkyl; vorzugsweise C_1 - bis C_4 -Alkyl sind im einzelnen z.B. zu nennen: Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl, n- und i-Butyl, Butyl-2, tert-Butyl, Pentyl, Hexyl oder 2,2-Dimethylbutyl.

20 Für C_1 - bis C_6 -Alkoxy, bevorzugt sind C_1 - bis C_4 -Alkoxy, kommen z.B. in Betracht: Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propoxy, n- und i-Butoxy, Pentoxy und Hexoxy, von denen Methoxy und Ethoxy besonders bevorzugt sind.


Die Herstellung der Verbindungen der Formel (I) kann je nach dem Rest -B- 25 (Formeln (VIIIa) bis (VIIIp)) durch stufenweises Umsetzen von Verbindungen der Formel



mit Diaminen der Formel $H_2N-B-NH_2$ (XIII) oder im Falle der Reste B der Formel (VIIIq) und (VIIIr) durch Umsetzen mit den Hydraziden der entsprechenden Dicarbonsäuren unter Abspaltung von Ammoniak erfolgen.

Verbindungen (I), in denen B für Reste der Formeln (VIIIIt) bis (VIIIIv) steht, können durch stufenweise Reaktion der Verbindungen (XII) mit den entsprechenden Diisocyanaten erhalten werden.

- 5 Verbindungen der Formel (I), in denen B für Reste der Formeln (VIIIIq), (VIIIIr) oder (VIIIIs) steht, sind auch durch Reaktion von Verbindungen der Formel



mit den entsprechenden Terephthalsäurechloriden, mit Oxalylchlorid bzw. mit den entsprechenden Terephthalaldehyden zugänglich.

10

Die Umsetzungen werden zweckmäßig in inerten organischen Lösungsmitteln bei Temperaturen von 20 bis 150°C, vorzugsweise zwischen 50 und 120°C durchgeführt.

- 15 Geeignete organische Lösungsmittel sind Alkohole wie Methanol, Ethanol, Amylalkohol oder Glykolmonoalkylether; Aromaten wie Chlorbenzol, Nitrobenzol oder Toluol; amidische Lösungsmittel wie Formamid, N,N-Dimethylformamid oder N-Methylpyrrolidon; oder Säuren wie Ameisensäure oder Essigsäure.


20

Für die Umsetzungen mit Diisocyanaten können aromatische Kohlenwasserstoffe wie Xylol, Toluol, Chlorbenzol oder Nitrobenzol oder N,N-Dimethylformamid verwendet werden.

- 25 Unsymmetrische Verbindungen (I), d.h. beide Reste A sind verschieden, werden durch Kondensation von Gemischen der Verbindungen der Formel (XII) erhalten.

Solche unsymmetrische Verbindungen (I) können auch durch Umsetzen einer

- 30 Verbindung der Formel (XII) mit einer Nitroaminoverbindung $H_2N-B-NO_2$ (XIIIa) zu



die nach Reduktion zur entsprechenden Aminoverbindung mit einer weiteren Verbindung XII (in der A von dem A der Formel XV verschieden ist) zu den unsymmetrischen Verbindung (I) kondensiert wird, hergestellt werden.

Die Herstellung der Salze bzw. Komplexe der Verbindungen der Formel (I) erfolgt nach an sich bekannten Verfahren, beispielsweise indem man die Verbindungen mit den entsprechenden Metallsalzen in N,N-Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidon oder Formamid einige Zeit (ca. 5 bis 10 h) auf höhere Temperatur (ca. 140°C) erhitzt.

Die Verbindungen der Formel (I) fallen in einer für die Pigmentanwendung geeigneten Form an oder können durch an sich bekannte Nachbehandlungsverfahren in die geeignete Form überführt werden, z.B. durch Mahlen mit oder ohne Mahlhilfsstoffe, wie anorganischen Salze, gegebenenfalls in Anwesenheit von Lösungsmitteln, wie Toluol, Xylol, Dichlorbenzol oder N-Methylpyrrolidon. Farbstärke und Transparenz des Pigmentes können durch Variation der Nachbehandlung beeinflusst werden.

Die Farbmittel der Formel (I) eignen sich aufgrund ihrer Licht- und Migrationsechtheit für die verschiedensten Pigmentapplikationen. So können sie zur Herstellung von sehr echt pigmentierten Systemen, wie Mischung mit anderen Stoffen, Zubereitungen, Anstrichmitteln, Druckfarben, gefärbtem Papier und gefärbten makromolekularen Stoffen verwendet werden. Unter Mischung mit anderen Stoffen können z.B. solche mit anorganischen Weißpigmenten wie Titandioxid (Rutil) oder mit Zement verstanden werden. Zubereitungen sind z.B. Flushpasten mit organischen Flüssigkeiten oder Teige und Feinteige mit Wasser, Dispergiermitteln und gegebenenfalls Konservierungsmitteln. Die Bezeichnung Anstrichmittel steht z.B. für physikalisch oder oxidativ trocknende Lacke, Einbrennlacke, Reaktionslacke, Zweikomponentenlacke, Dispersionsfarben für wetterfeste Überzüge und Leimfarben. Unter Druckfarben sind solche für den Papier-, Textil- und Blechdruck zu verstehen. Die makromolekularen Stoffe können natürlichen Ursprungs sein wie Kautschuk, durch chemische Modifikation erhalten werden wie Acetylcellulose, Cellulosebutyrat oder Viskose oder synthetisch erzeugt werden wie Polymerisate, Polyadditionsprodukte und Polykondensate. Genannt seien thermoplastische Massen wie Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Polyvinylpropionat, Polyolefine, z.B. Polyethylen oder Polyamide, Superpolyamide, Polymerisate und Mischpolymerisate aus Acrylester, Methacrylestern, Acrylnitril, Acrylamid, Butadien, Styrol sowie Polyurethane und Polycarbonate. Die mit den beanspruchten Produkten pigmentierten Stoffe können in beliebiger Form vorliegen.

Die Pigmente der Formel (I) sind weiterhin ausgezeichnet wasserecht, ölecht, säureecht, kalkecht, alkaliecht, lösungsmittlecht, überlackierrecht, überspritzecht, sublimierecht, hitzebeständig, vulkanisierbeständig, sehr ergiebig und in plastischen Massen gut verteilbar.


Die folgenden Ausführungsbeispiele sollen die Erfindung zusätzlich erläutern. Die angegebenen Teile sind Gewichtsteile.

Beispiel 1

5

45 Teile 1-Imino-3-(cyan-N-methylcarbamoyl-methylen)-isoindolin und 11 Teile p-Phenylendiamin werden in 700 Teilen Eisessig fünf Stunden bei 110°C gerührt. Nach dem Abkühlen auf 70°C wird filtriert, mit Eisessig und Methanol gewaschen und getrocknet. Man erhält 47 Teile einer Verbin-

10 dung der Formel




(XVI)

die in Lacken eingearbeitet farbstarke, deckende und brillante Orange-färbungen mit guter Lichtechtheit liefert.

Beispiel 2 - 56

15


Man verfährt wie in Beispiel 1, verwendet jedoch anstelle von 1-Amino-3-(cyan-N-methylcarbamoyl-methylen)isoindolin und p-Phenylendiamin Isoindolinverbindungen der Formel



(XII)

und Diamine der Formel

20














(XIII),

worin A und -B- die in der folgenden Tabelle angegebene Bedeutung haben.

Man erhält Pigmente, die im Lack Färbungen in den in Spalte 4 angegebenen

25 Farbtönen liefern und die vergleichbare Eigenschaften haben.

0190692

Beispiel	A	-B-	Farbton	
05	2	<chem>NC(=O)CONHCH3</chem>		gelb
	3	"		gelb
10	4	"		rot
	5	"		rot
	6	"		gelb
15	7	<chem>NC(=O)CONHC2H5</chem>		orange
	8	"		gelb
20	9	<chem>NC(=O)CONHCH2-C6H5</chem>		gelb
25	10	<chem>NC(=O)CONH2</chem>		gelb
	11	"		gelb
30	12	<chem>NC(=O)CONH-C6H5</chem>		rot
35				

0190692

Reispiel		A	-B-	Farbton
05	13			rot
	14	"		rot
	15	"		rot
10	16	"		rot
	17	"		marron
	18			rot
20	19			orange
	20			gelb
25	21			rot

30








35

Beispiel	A	-B-	Farbton
05 22			marron
23			rot
10 24			gelb
15 25			orange
20 26	•		orange
27	•		orange
28	•		gelb
25 29	•		gelb
30 30	•		gelb
30 31	•		gelb







0190692

Beispiel		A	-B-	Farbton
05	32			orange
10	33			orange
15	34			gelb
20	35			orange
	36	.		gelb
25	37			orange
30	38	.		orange
35	39			orange

0190692

Beispiel	A	-B-	Farbton
05 40	<chem>NC(=C)CONHc1ccc(NC(=O)C)cc1</chem>		braun
10 41	<chem>NC(=C)CONh1cc(OC)c(Cl)cc1OC</chem>		braun
15 42	<chem>NC(=C)c1c[nH]c2ccccc12</chem>		rot
43	<chem>NC(=C)c1c[nH]c2ccccc12</chem>		rot
20 44	<chem>N#CC(=C)C#N</chem>		orange
25 45	<chem>NC(=C)C(=O)OC</chem>		gelb
30 46	<chem>NC(=C)C(=O)OCCc1ccccc1</chem>		gelb









35

Beispiel	A	-B-	Farbton
05 47	<chem>NC(=C)C(=O)C</chem>		gelb
48	<chem>NC(=C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1</chem>		gelb
10 49	<chem>O=C1NC(=O)NC(=O)C1=O</chem>		braun
15 50	<chem>CN1C(=O)NC(=O)C1=O</chem>		orange
20 51	<chem>CC1=CNC(=O)N1c2ccccc2</chem>		braun
25 52	<chem>Cc1c[nH]c(=O)n1C(=O)Nc2ccccc2</chem>		braun

30

35

0190692

Beispiel	A	-B-	Farbton	
05	53			braun
10	54			braun
15	55			braun
20	56			rot

25

Beispiel 57 bis 59

Es wird wie in Beispiel 1 gearbeitet, jedoch werden anstelle von 1-Imino-3-(cyan-N-methylcarbamoyl-methylen)-isoindolin die in Spalte 2 der folgenden Tabelle angegebenen Isoindolinverbindungen mit p-Phenylendiamin umgesetzt. Man erhält Pigmente, die im Lack Färbungen in den in Spalte 3 angegebenen Farbtönen liefern und die vergleichbare Eigenschaften aufweisen.


35

0190692

Beispiel	Isoindolinverbindung	Farbton
05 57	$\text{NC}=\text{C}(\text{CONHC}_6\text{H}_5)$	rot
58	$\text{NC}=\text{C}(\text{CONHCH}_3)$	orange
10 59	$\text{NC}=\text{C}(\text{CONH}_2)$	gelb

15 Beispiel 60

45 Teile 1-Imino-3-(cyan-N-methylcarbamoyl-methylen)-isoindolin und
 16 Teile p-Phenylendiisocyanat werden in 600 Teilen Dimethylformamid fünf
 Stunden bei 150 °C gerührt. Nach dem Abkühlen auf 70 °C wird filtriert,
 20 mit Dimethylformamid und Methanol gewaschen und getrocknet. Man erhält
 40 Teile einer Verbindung der Formel




30 die in Lacken eingearbeitet farbstarke, deckende Rotfärbungen mit guten
 Migrationsechtheiten ergibt.

0190692

Beispiel 61 - 67



Es wird wie in Beispiel 60 verfahren, jedoch verwendet man anstelle von
 1-Imino-3-(cyan-N-methylcarbamoyl-methylen)-isoindolin und p-Phenylendi-
 isocyanat Isoindolinverbindungen der Formel XI und Diisocyanate der Formel



worin A und B¹ die in der folgenden Tabelle angegebene Bedeutung haben.
 Die Pigmente färben Lacke in den in Spalte 4 angegebenen Farbtönen. Die
 Pigmenteigenschaften sind mit denen des nach Beispiels 60 erhaltenen ver-
 gleichbar.

Beispiel	A	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-NH-B^1-NH-C- \\ \\ O \end{array}$	Farbton
61	$NC-CH=CH-CONHC_2H_5$	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-NH-C_6H_4-NH-C- \\ \\ O \end{array}$	rot
62	$NC-CH=CH-CONH_2$	"	braun
63	$NC-CH=CH-CONH-C_6H_4-Cl$	"	orange
64		$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-NH-C_6H_4-NH-C- \\ \\ O \end{array}$	braun
65	$NC-CH=CH-CONHCH_3$		orange

0190692

Beispiel	A	$\begin{array}{c} \text{O} & & \text{O} \\ \parallel & & \parallel \\ -\text{C}-\text{NH}-\text{B}^1-\text{NH}-\text{C}- \end{array}$	Farbton
05	66		gelb
10	67		rot

Anwendungsbeispiele

15

a) Lack

10 Teile des nach Beispiel 1 erhaltenen Farbstoffes und 95 Teile Einbrennlackmischung, die 70 % Kokosalkydharz (60 %ig in Xylol gelöst und 30 % Melaminharz (ungefähr 55 %ig gelöst in Butanol/Xylol) enthält, werden in einem Attritor angerieben. Nach dem Auftragen und einer Einbrennzeit von 30 Minuten bei 120 °C werden orangefarbene Volltonlackierungen mit guter Licht- und Überspritzechtheit erhalten. Durch Zumischen von Titandioxyd werden orangefarbene Weißaufhellungen erzielt.

25

Verwendet man die in den Beispielen 2 bis 67 beschriebenen Farbstoffe, so werden Lackierungen in ähnlichen Farbtönen und ähnlichen Eigenschaften erhalten.

b) Kunststoff

0,5 Teile des nach Beispiel 1 erhaltenen Farbstoffs werden auf 100 Teile Polystyrolgranulat (Standard-Marke) aufgetrommelt. Das angefärbte Granulat wird durch Extrudieren homogenisiert (190 bis 195 °C). Man erhält orangefarbene Extrudate, deren Färbung gute Lichtechtheit aufweist.

35

Verwendet man eine Mischung aus 0,5 Teilen Farbstoff und 1 Teil Titandioxyd, so erhält man deckende orangefarbene Färbungen. Verwendet man die Pigmentfarbstoffe, die nach den Beispielen 2 bis 67 erhalten werden, so erhält man analoge Färbungen.

0190692

c) Druckfarbe

8 Teile des nach Beispiel 1 erhaltenen Pigmentfarbstoffes, 40 Teile eines mit Phenol/Formaldehyd modifizierten Kolophoniumharzes und 55 bis 65 Teile Toluol werden in einem Dispergieraggregat innig vermischt. Man erhält eine orangefarbene Toluol-Tiefdruckfarbe. Die mit dieser Farbe erhaltenen Drucke weisen gute Lichtechtheit auf. Bei Verwendung der Farbstoffe aus den Beispielen 2 bis 67 werden ähnliche Ergebnisse erhalten.

14
10

10

15

20


25

30

35

Patentansprüche

1. Bis-isoindolinpigmente der Formel




5

in der

A für gleiche oder verschiedene Reste einer methylenaktiven Verbindung und B für einen zweiwertigen Rest stehen und worin die Ringe L gegebenenfalls substituiert sind.

10 2.

Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß A = ein methylenaktiver Rest der Formeln






15


20

25

ist, wobei beide A gleich oder verschieden sind und worin R¹ für Cyan; für gegebenenfalls durch C₁- bis C₆-Alkyl, Benzyl, Naphthyl oder Phenyl substituiertes Carbamoyl, wobei Phenyl, Benzyl und Naphthyl gegebenenfalls durch Chlor, Brom, C₁- bis C₆-Alkyl, C₁- bis C₆-Alkoxy, Nitro, Trifluormethyl, C₁- bis C₆-Alkylcarbonyl, Cyan, C₁- bis C₆-Alkylamino, Benzoylamino, Phthalimidyl, Carbamoyl oder C₁- bis C₆-Alkoxy-carbonyl substituiert sind; für C₁- bis C₆-Alkylcarbonyl, für Benzoyl, C₁- bis C₆-Alkoxy-carbonyl, Benzyloxycarbonyl, Phenoxy-carbonyl, wobei Benzoyl, Benzyl und Phenoxy gegebenenfalls durch Halogen, Nitro, C₁- bis C₆-Alkyl, C₂- bis C₇-Alkanoylamino oder Phthalimidyl substituiert sind; für gegebenenfalls durch Halogen, Nitro, Trifluormethyl oder Cyan substituiertes Phenyl oder für einen heterocyclischen Rest der Formeln



oder





- 5 worin die Ringe M gegebenenfalls durch Halogen, Nitro, C₁- bis C₆-Alkyl oder C₁- bis C₆-Alkoxy substituiert sind; R² unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₆-Alkyl, gegebenenfalls durch Halogen, C₁- bis C₆-Alkyl, C₁- bis C₆-Alkoxy oder Nitro substituiertes Phenyl, α- oder β-Naphthyl; R³ für C₁- bis C₆-Alkyl, Amino, Benzoylamino, Carbamoyl oder C₁- bis C₆-Alkoxycarbonyl; R⁴ für C₁- bis C₆-Alkyl, C₁- bis C₆-Alkoxy, Halogen oder Nitro; R⁵ für Wasserstoff oder C₁- bis C₆-Alkyl; R⁶ für Halogen oder Nitro; Z für O oder S; p für 0, 1 oder 2 und q für 0, 1, 2, 3 oder 4 stehen.


10

3. Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß beide Reste A gleich sind.

15

4. Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß -B- für






wobei die Benzol- und Naphthalinringe gegebenenfalls durch Halogen, Nitro, C¹- bis C₆-Alkyl und/oder C₁- bis C₆-Alkoxy substituiert sind.


5. Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß Halogen Chlor oder Brom bedeutet.

6. Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Formel




in der

A¹ für gleiche oder verschiedene Reste der Formel




B₁ für



5

worin R⁷ Cyan, Carbamoyl, C₁- bis C₄-Alkylcarbamoyl, Phenylcarbamoyl, wobei der Phenylrest gegebenenfalls durch Chlor, Brom, C₁- bis C₄-Alkyl, Nitro, C₁- bis C₄-Alkoxy oder C₁- bis C₄-Alkoxycarbonyl substituiert ist,



10

und worin die Ringe M gegebenenfalls durch Chlor, Brom, Nitro, C₁- bis C₆-Alkyl und/oder C₁- bis C₆-Alkoxy substituiert sind.

15


7. Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ringe M unsubstituiert oder durch Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Methoxy und/oder Ethoxy substituiert sind.

15

8. Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß beide Reste A¹ gleich sind.


20

9. Bis-isoindolinpigmente gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Formel



0190692


in der A² für gleiche oder verschiedene Reste der Formeln



- und B² für gegebenenfalls durch Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, Chlor oder Brom substituiertes 1,4- oder 1,3-Phenylen stehen, worin R⁸
- 5 Cyan, Carbamoyl, N-Methylcarbamoyl, N-Ethylcarbamoyl oder durch Chlor, Brom, Methyl, Methoxy oder Methoxycarbonyl substituiertes Phenylcarbamoyl bedeutet.

10. Bis-isoindolinpigment gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß
- 10 beide Reste A² gleich sind.

11. Bis-isoindolinpigment gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch die
Formel



- 15 worin R⁹ für Methyl oder Ethyl, R¹⁰ für Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy oder Chlor und n für 0, 1 oder 2 stehen und wobei bei n=2 die Reste R¹⁰ gleich oder verschieden sein können.

12. Verwendung der Bis-isoindolinpigmente gemäß den Ansprüchen 1 bis 11
- 20 zum Pigmentieren von Kunststoffen, Druckfarben und Lacken.

 12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG


 Anmeldenummer: 86101341.5

 Int. Cl.: **C 09 B 57/04**

 Anmeldetag: 03.02.86


// C09D11/02, C09D1/00,
C08K5/34


 Priorität: 05.02.85 DE 3503776

 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft,**
Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)

 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 13.08.86
Patentblatt 86/33


 Benannte Vertragsstaaten: CH DE FR GB IT LI

 Erfinder: **Lotsch, Wolfgang, Dr., Stettiner Strasse 32,**
D-6711 Belindersheim (DE)
Erfinder: **Bock, Gustav, Dr., Waldstrasse 16,**
D-6730 Neustadt (DE)
Erfinder: **Neumann, Peter, Dr.,**
Franz-Schubert-Strasse 1, D-6908 Wiesloch (DE)

 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 23.12.87 Patentblatt 87/52

 **Bis-isoindolinpigmente und ihre Verwendung.**

 Neue Bis-isoindolinpigmente der Formel (1)



in der A für gleiche oder verschiedene Reste einer methylenaktiven Verbindung und B für einen zweiwertigen Rest stehen und worin die Ringe L gegebenenfalls substituiert sind.

Die Pigmente eignen sich aufgrund ihrer guten Echtheiten für die verschiedensten Anwendungen, z.B. zum Pigmentieren von Kunststoffen, von Druckfarben und Lacken.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0190692

Nummer der Anmeldung

EP 86 10 1341

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
X	JP-A-77 083 362 (DAINIPPON INK.) * Seiten 563-565, Beispiele 9-13; Seite 567, Beispiele 80-92 *	1,3-5	C 09 B 57/04 ✓ C 09 D 11/02 C 09 D 1/00 C 08 K 5/34
A	FR-A-1 537 299 (BAYER) * Seite 1, Formel 3; Seite 4, Punkt d *	1-12	
A	FR-A-2 168 378 (CIBA-GEIGY) * Seite 1, Formel 1 *	1-12	
A	DE-A-2 924 142 (CIBA-GEIGY) * Seite 4, Formel *	1-12	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			C 09 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29-09-1987	Prüfer DAUKSCH H. J.
<p>EPA Form 1503 03 82</p> <p>KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : nichtschriftliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.